





bi-Trapezlager

Elastomerlager für statische Bauteillagerung und Trittschalldämmung

Bemessung mit Designwerten

Die Bemessung der Lager erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bis zu einer Druckspannung $\sigma_{R,d} = 17,4 \text{ N/mm}^2$. Das Bemessungskonzept beruht auf dem Formfaktor. Bohrungen, Ausschnitte und die erforderlichen Randabstände sind nach DIN EN 1992 zu berücksichtigen.

BEANSPRUCHUNGSART

Bemessungswert der Tragfähigkeit	zul. Schubverformung	Lagereinfederung	zul. Drehwinkel
			
FORMEL			
$\sigma_{R,d} = 1,095 \times S^{1,543} \leq 17,4 \text{ [N/mm}^2\text{]}$ Formfaktor S , s. Seite 2	Dicke t $t = 10 \text{ mm: zul. } u = 4 \text{ mm}$ $t = 15 \text{ mm: zul. } u = 5,5 \text{ mm}$ $t = 20 \text{ mm: zul. } u = 8 \text{ mm}$ Horizontalkraft $H_d = c_{s(t)} \cdot u \cdot A_E / 20000 \text{ [kN]}$ Um ein Durchrutschen des Lagers zu vermeiden, ist eine Mindestdruckspannung von 1 N/mm^2 erforderlich.	s. Seite 4	Dicke t $t = 10 \text{ mm: zul. } \alpha = 3000/a_1 \text{ [%]}$ $t = 15 \text{ mm: zul. } \alpha = 5000/a_1 \text{ [%]}$ $t = 20 \text{ mm: zul. } \alpha = 6500/a_1 \text{ [%]}$ (Rechtecklager) Nach Zulassung zu berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> • 10% aus Schiefwinkligkeit • $\frac{625}{a_1}$ aus Unebenheit s. auch Heft 600, DAfStb

LEGENDE FORMELZEICHEN

F_d	Vertikalkraft	$\sigma_{R,d}$	Bemessungswert der Tragfähigkeit
H_d	Horizontalkraft	$\sigma_{E,d}$	Designdruckspannung aus Einwirkung
A_E	Lagerfläche	α	Verdrehung des Lagers
S	Formfaktor, Verhältnis von gedrückter Lagerfläche A_E zur unbelasteten Mantelfläche	$c_{s(t)}$	Schubfedersteife
a_1	Kürzere Lagerseite	u	Schubverformung des Lagers
b_1	Längere Lagerseite	t	Lagerdicke
a	Bauteilbreite	Δt	Lagereinfederung
b	Bauteillänge		

bi-Trapezlager

Elastomerlager für statische Bauteillagerung und Trittschalldämmung

Berechnung des Formfaktors

Für die Bemessung unbewehrter Elastomerlager wird der Formfaktor S als Verhältnis der gedrückten zur frei verformbaren Fläche herangezogen. Mit dem Formfaktor S wird die zulässige Druckspannung in Abhängigkeit der Lagerabmessungen berechnet.


FORMFAKTOREN FÜR RECHTECKIGE LAGER

Ohne Bohrung

$$S = \frac{b_1 \cdot a_1}{2 \cdot t (b_1 + a_1)}$$


Mit Bohrung, $n \leq 4$

$$S = \frac{a \cdot b - \frac{\pi}{4} n \cdot d^2}{2 \cdot t (a + b) + t \cdot \pi \cdot n \cdot d}$$



FORMFAKTOREN FÜR STREIFENFÖRMIGE LAGER

$$S = \frac{a_1}{2 \cdot t} \quad b_1 \gg a_1$$



bi-Trapezlager

Elastomerlager für statische Bauteillagerung und Trittschalldämmung

Dicke: 10 mm

Die nachfolgenden Tabellen zeigen den Bemessungswert der Tragfähigkeit und den zulässigen Drehwinkel in Abhängigkeit von den Lagerabmessungen. Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.

LAGER			DRUCKSPANNUNG, $\sigma_{R,d}$ [N/mm ²]																		
Dicke	zul. Drehwinkel	Breite	LAGERLÄNGE [mm]																		
			70	80	90	100	110	120	130	140	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500
10	40	50	-	-	-	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,7	3,8	3,8	3,9
	30	100	3,3	3,8	4,1	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8	8,1	8,4	8,9	9,3	9,6	9,9
	20	150	4,2	4,8	5,4	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,4	9,4	10,3	11,2	11,9	12,5	13,1	14,1	15,0	15,7	16,4
	15	200	4,8	5,5	6,3	7,0	7,7	8,4	9,1	9,7	10,3	11,8	13,1	14,3	15,4	16,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4

Dicke: 15 mm

LAGER			DRUCKSPANNUNG, $\sigma_{R,d}$ [N/mm ²]																		
Dicke	zul. Drehwinkel	Breite	LAGERLÄNGE [mm]																		
			70	80	90	100	110	120	130	140	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500
15	40	50	-	-	-	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1
	40	100	1,9	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	3,2	3,5	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,8	5,0	5,1	5,3
	33,3	150	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,0	4,3	4,5	5,0	5,5	6,0	6,4	6,7	7,0	7,6	8,0	8,4	8,8
	25	200	2,8	3,0	3,4	3,8	4,1	4,5	4,9	5,2	5,5	6,3	7,0	7,7	8,3	8,8	9,3	10,2	10,9	11,6	12,2

Dicke: 20 mm

LAGER			DRUCKSPANNUNG, $\sigma_{R,d}$ [N/mm ²]																		
Dicke	zul. Drehwinkel	Breite	LAGERLÄNGE [mm]																		
			100	110	120	130	140	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500			
20	40	100	1,5	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,2	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4			
	32,5	200	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	4,0	4,5	4,9	5,3	5,6	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8			


STREIFENLAGER			BI-TRAPEZLAGER											
LAGERBREITE			LAGERDICKE											
a ₁			10 mm				15 mm				20 mm			
			F _{R,d}	a	F _{R,d}	a	F _{R,d}	a	F _{R,d}	a	F _{R,d}	a	F _{R,d}	a
			[kN/m]	[%]	[kN/m]	[%]	[kN/m]	[%]	[kN/m]	[%]				
50			225	40	120	40	-	-						
100			1312	30	702	40	450	40						
150			2610	20	1968	33,3	-	-						
200			3480	15	3480	25	2624	32,5						

bi-Trapezlager


Elastomerlager für statische Bauteillagerung und Trittschalldämmung

Federkennlinien


Dicke 10 mm



Dicke 15 mm




Dicke 20 mm




Druckstauchungs-Kurve bis zum Bemessungswert der Tragfähigkeit
gemäß Zulassung für ein Lager dieses Typs mit hohem Formfaktor.

Federkennlinie für verschiedene Lagerdicken




Lagereinfederung im unteren, schalltechnisch relevanten
Druckspannungsbereich, Orientierungsdiagramm



bi-Trapezlager


Elastomerlager für statische Bauteillagerung und Trittschalldämmung

Schubfedersteife



DIAGRAMM

Rechtwinklig zur Profilierung.



Parallel zur Profilierung.

—	$t = 10 \text{ mm}$
—	$t = 15 \text{ mm}$
—	$t = 20 \text{ mm}$

bi-Trapezlager

Elastomerlager für Trittschalldämmung

Trittschallwerte

Gemessen nach DIN 7396 im Druckspannungsbereich $\sigma = 0,1 \text{ N/mm}^2 - 0,7 \text{ N/mm}^2$.

TRITTSCHALLWERTE						
Lagerdicke [mm]	Lagerbreite [mm]	Eff. Lastbereich [kN/m]	$\Delta L^*_{w,\text{Lauf}}$ max. [dB]	$\Delta L_{w,\text{Lauf}}$ max. [dB]	$\Delta L^*_{n,w}$ max. [dB]	Einfederung [mm]
10	50	5-35	20	22	23	0,8-3,8
	100	10-70				
	150	15-105				
	200	20-140				
15	50	5-35	22	24	25	0,9-5,5
	100	10-70				
	150	15-105				
	200	20-140				
20	100	10-70	23	25	26	1,2-7,4
	200	20-140				

LEGENDE

$\Delta L^*_{w,\text{Lauf}}$ Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz nach DIN 7396, für den Nachweis nach DIN 4109-2

$\Delta L_{w,\text{Lauf}}$ Bewertete Lauf-Trittschallpegelminderung nach DIN 7396, für den Nachweis nach DIN EN ISO 12354-2

$\Delta L^*_{n,w}$ Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz für starren Anschluss und mit Entkopplung nach DIN 7396, Produktkenngroße

Beispiel für den Schallschutznachweis nach DIN 4109 Teil 2

Für Mehrfamilienhäuser:

einschalige, biegesteife Treppenraumwand

Treppenlauf an einer einschaligen, biegesteifen

Treppenraumwand nach DIN 4109-32: $L_{n,\text{eq},0,w} \leq 60 \text{ dB}$

Bewertete Lauf-Trittschallpegeldifferenz von

bi-Trapezlager $t = 15 \text{ mm}$, $b = 50 \text{ mm}$, gemessen nach DIN 7396: $\Delta L^*_{w,\text{Lauf}} \geq 22 \text{ dB}$

Nachweis

$$L'_{n,w} = L_{n,\text{eq},0,w} - \Delta L^*_{w,\text{Lauf}} = 60 \text{ dB} - 22 \text{ dB} = 38 \text{ dB}$$

$$L'_{n,w} + u_{\text{Prog}} = 38 \text{ dB} + 3 \text{ dB} = 41 \text{ dB}$$

Damit sind folgende Anforderungen erfüllt:

DIN 4109, erhöhte Anforderung $L'_{n,w} \leq 47 \text{ dB}$


DEGA, Klasse B $L'_{n,w} \leq 43 \text{ dB}$

VDI 4100, SSt III $L'_{n,w} \leq 44 \text{ dB}$

bi-Trapezlager

Elastomerlager für Trittschalldämmung

Eigenfrequenz




DIAGRAMM

Das nebenstehende Diagramm zeigt die Eigenfrequenz eines Ein-Masse-Schwingers mit bi-Trapezlager als Federelement bei einer Druckspannung zwischen 0,1 und 1,0 N/mm².

In diesem Bereich ist bi-Trapezlager aufgrund seiner weichen Federcharakteristik für den Einsatz zur Dämmung von Tritt- und Körperschall geeignet.

- | |
|---------------|
| — $t = 10$ mm |
| — $t = 15$ mm |
| — $t = 20$ mm |

Isolierwirkung




DIAGRAMM

Die beiden Diagramme zeigen die mögliche Wirkung von bi-Trapezlager beim Einsatz zur Dämmung von Körperschall. Maßgebend für die Körperschalldämmung ist das Verhältnis der auftretenden Erregerfrequenz zu der oben abgebildeten Eigenfrequenz. Je größer dieses ist, desto besser ist auch die Dämmung. Aus den Diagrammen wird deutlich, dass schon gegenüber einer Erregerfrequenz von 100 Hz eine Isolierwirkung von über 90 % möglich ist. Dies entspricht einer Körperschalldämmung von 20 dB. Erregerfrequenzen über 100 Hz werden in noch höherem Maße abgeschirmt.

- | |
|---------------|
| — $t = 10$ mm |
| — $t = 15$ mm |
| — $t = 20$ mm |

bi-Trapezlager



Elastomerlager für Trittschalldämmung

Körperschalldämmung


bi-Trapezlager

Elastomerlager für Trittschalldämmung

Schallstopp-Treppenelement für Ortbeton-Anwendungen



QUERSCHNITTSTYP Z




MASSBEZEICHNUNGEN

I	Gesamtlänge
b	Gesamtbreite
t	Gesamtdicke
a	Schenkellänge oben
c	Schenkellänge unten
t _a	Schenkeldicke oben
t _c	Schenkeldicke unten
b _E	bi-Trapezlager-Breite
r _b	Breiten-Randabstand

SCHALLSTOPP-TREPPELEMENT

Lagerdicke [mm]	Lagerbreite [mm]	Querschnittstyp
10	50	I
		L
		Z
10	100	I
		L
		Z
15	50	I
		L
		Z
15	100	I
		L
		Z
20	100	I
		L
		Z



Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

© Copyright – Calenberg Ingenieure GmbH – 2024

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

ELHEIM

Elastomere Lagersysteme

Elastomere Lagersysteme Tel. 06103-9763-0
Heim GmbH Fax 06103-9763-50
Kurt-Schumacher-Ring 6 info@el-heim.de
63329 Egelsbach www.el-heim.de

Seit über 40 Jahren sind wir Spezialist für elastische, zwängungssarme und körperschalldämmende Bauteillagerungen im Hoch- und Tiefbau. Wir sind zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden sowie kompetenter Ansprechpartner von Architektur- und Ingenieurbüros. Unsere Ingenieure im technischen Büro erstellen kurzfristig statische und dynamische Lagerungsberechnungen, unterstützen bei der Material- und Produktauswahl für Anwendungen und erarbeiten Detailkonstruktionen sowie Einbauvorschläge in Verbindung mit unseren Kunden. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.el-heim.de